

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

EXLAK

Syntetický lak na drevo pre interiér a exteriér lesk, mat

Tieto podmienky platia pre výrobu, dodávky, skladovanie, používanie a kontrolu kvality výrobku.

I. Technické požiadavky

Zloženie: Zmes syntetických organických látok a alkydovej živice.

Použitie: EXLAK je určený na vrchné transparentné lakovanie dreva a drevených výrobkov ako sú dvere, ploty, okenice, záhradný nábytok, pergoly, chaty, obloženia stien, stropov a ostatných aplikácií v interiéri a exteriéri.

Návod na použitie: Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním na suchý, čistý povrch v 2 až 3 vrstvách. Po prvom nátere sa lakovaný povrch prebrúsi brúsny papierom. Druhý a tretí náter sa aplikuje po 6-8 hodinách podľa povahy povrchu a teploty prostredia. Náter zasychá na vzduchu pri teplote min. 15°C. Nižšia teplota môže spôsobiť predĺženie doby zasychania. Pri aplikácii v exteriéri sa aplikujú 3 nátery. Výdatnosť je 8-12 m² /kg. Riedi sa riedidlom S 6006. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Lak v dodávanom stave je namodralý, čo neovplyvňuje transparentnosť zaschnutého náteru.

II. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad: viskózna kvapalina

Farba: namodravá

Vôňa: po rozpúšťadlách

Výtoková doba F4 (23°C): min. 35 s

Hustota: cca 0,889 g cm⁻³

VOC: 400g/kg

TOC: 0,380 kg/kg

Sušina: 55% obj.

Stupeň lesku: lesklý 76 % matný 12 %

Tvrdosť kyvadlom: 40%

Povrchové zaschnutie: 60 min

III. Balenie a skladovanie

Balenie: 0,7l, 2,5l 5l

Skladovanie: 24 mesiacov v pôvodných neporušených obaloch